

Manner Flexible PVC P8190

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

General purpose tubing, profile extrusion and injection molding. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Профили		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением Экструзионный профиль		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 to 1.34	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	90		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
1.52 mm	20.0	MPa	
100% Strain, 1.52 mm	10.3	MPa	
Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	300	%	ASTM D638

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	157 to 168	°C
Зона цилиндра 3 темп.	157 to 168	°C
Зона цилиндра 5 темп.	163 to 171	°C
Температура матрицы	163 to 177	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

