

Abstron IPM 2000

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Acrylic (PMMA)

Bhansali Engineering Polymers Limited

Описание материалов:

Abstron IPM 2000 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Acrylic (PMMA) (ABS+Acrylic) product. It is available in Asia Pacific.

Characteristics include:

Flame Rated

High Gloss

Scratch Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Глянцевый Устойчивость к царапинам		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	110		ASTM D785
Pencil Hardness ¹	HB		ASTM D3363
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ² (Yield, 3.20 mm, Injection Molded)	51.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (6.40 mm, Injection Molded)	2300	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (6.40 mm, Injection Molded)	65.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.20 mm, Injection Molded	150	J/m	
23°C, 6.40 mm, Injection Molded	120	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке ⁵ (1.8 MPa, Annealed, 6.40 mm, Injection Molded)	92.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.20 mm)	HB	UL 94	
NOTE			

1.	45°, 7.5 N
2.	Type I, 5.0 mm/min
3.	5.0 mm/min
4.	5.0 mm/min
5.	Annealed at 85°C for 2 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat