

CMET HS-680

Эпоху; Epoxide

CMET Inc.

Описание материалов:

CMET HS-680 is an Epoxy; Epoxide (Epoxy) material. It is available in Asia Pacific or North America for 3d printing, stereolithography.

| Главная Информация | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Внешний вид | Желтый | |
| Метод обработки | 3D печать, стереолитография | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 1.15 | g/cm ³ |
| Вязкость (25°C) | 420 | mPa·s |
| Глубина проникновения | 200.0 | µm |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 85 to 87 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения |
| Модуль растяжения | 2380 | MPa |
| Прочность на растяжение | 80.0 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | 3.0 | % |
| Флекторный модуль | 3200 | MPa |
| Flexural Strength | 100 | MPa |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения |
| Зубчатый изод Impact | 25 | J/m |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения |
| Температура отклонения при нагрузке | | |
| 1.8 MPa, Unannealed ¹ | 100 | °C |
| 1.8 MPa, Unannealed | 56.0 | °C |

NOTE

1. Thermal post cured

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

