

## NYLOY® NG-0833B

33% наполнитель

Polyamide 6

Nytex Composites Co., Ltd.

### Описание материалов:

NYLOY®NG-0833B is a polyamide 6 (nylon 6) material, which contains a 33% filler. This product is available in North America or Asia Pacific region. The processing method is injection molding.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель, 33% наполнитель по весу		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	132	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	1.8	%	ASTM D638
Флекторный модуль	8630	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	206	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	79	J/m	ASTM D256
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	110	°C	
Время сушки	1.0	hr	
Задняя температура	240	°C	
Средняя температура	250	°C	
Температура сопла	260	°C	
Температура формы	80	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

