

Sinvicomp SIZ4905

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

"Sinvicomp" SIZ 4905 is a wire & cable polyvinylchloride compound available in pellet form. SIZ 4905 provides good performance for insulation of electrical wires.

| Главная Информация | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Жесткий, высокий | | |
| Используется | Изоляционный материал | | |
| Тип кабеля (UL 758) | AWM UL 1007 UL стиль 1015 | | |
| Соответствие RoHS | Соответствие RoHS | | |
| Формы | Частицы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 91 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 18.0 | MPa | IEC 811-1-1 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 300 | % | ASTM D638 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура непрерывного использования | 105 | °C | ASTM D794 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопrotивление громкости (20°C) | 2.0E+14 | ohms-cm | BS 2782 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 29 | % | ASTM D2863 |

Дополнительная информация

Typical temperature profile for processing SINVICOMP compound is from 140°C to 185°C. The optimum temperatures depend on the type of machine as well as screw design being used to process SINVICOMP. Feeding zone: 160°C Compression zone: 160°C~170°C Mixing zone: 170°C~180°C Nozzle/Die Zone: 185°C

NOTE

1. @ 23°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

