ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 165 series is a low density polyethylene grade with high strength and medium optical properties.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	210	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	240	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	12.0	MPa	ASTM D882
TD: Yield	11.0	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	24.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	22.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	500	%	ASTM D882
TD: Fracture	650	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	320	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	400	g	ASTM D1922
TD	750	g	ASTM D1922
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	54		ASTM D2457
Haze	11	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat