

## Hylon® N7200HL

Polyamide 6/12 Copolymer

Ravago Manufacturing Americas, LLC

### Описание материалов:

Nylon 6/12

| Главная Информация                                |                      |                   |                 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Соответствие RoHS                                 | Соответствует RoHS   |                   |                 |
| Номер файла UL                                    | E157012              |                   |                 |
| Физический  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность   | 1.07                 | g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183        |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)                | 1.1 to 1.5           | %                 | ISO 294-4       |
| Механические                                      | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break)                            | 55.0                 | MPa               | ISO 527-2       |
| Растяжимое напряжение (Break)                     | 50                   | %                 | ISO 527-2       |
| Флекторный модуль                                 | 1400                 | MPa               | ISO 178         |
| Флекторный стресс                                 | 52.0                 | MPa               | ISO 178         |
| Воздействие                                       | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность                   | 3.0                  | kJ/m <sup>2</sup> | ISO 180         |
| Тепловой  | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 60.0                 | °C                | ISO 75-2/A      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat