

## AKROMID® A3 GF 15 1 black (2382)

15% стекловолокно

Polyamide 66

AKRO-PLASTIC GmbH

### Описание материалов:

AKROMID® A3 GF 15 1 black (2382) is a 15% glass fibre reinforced, heat stabilised polyamide 6.6 with medium stiffness and strength and HB-listed at UL.

Applications are components and housings mainly in mechanical engineering and in the automotive industry.

Главная Информация				
UL YellowCard	E148915-101075625			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу			
Добавка	Стабилизатор тепла			
Характеристики	Хорошая жесткость			
	Стабилизация тепла			
	Средняя прочность			
Используется	Автомобильные Приложения			
	Инженерные детали			
	Корпуса			
Внешний вид	Черный			
Идентификатор смолы (ISO 1043)	PA66 GF15			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.24	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Spiral Flow	99.0	--	cm	Internal Method
Формовочная усадка				ISO 294-4
Across Flow	1.4	--	%	
Flow	0.40	--	%	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	6.7 to 7.3	--	%	ISO 62
Поглощение влажности-62% RH(70 °C)	2.5 to 2.7	--	%	ISO 1110
Индекс температуры				IEC 216
50% Loss of Tensile Strength, 20000 hr	130 to 150	--	°C	
50% Loss of Tensile Strength, 5000 hr	160 to 175	--	°C	
Reinforcement Content	15	--	%	ISO 1172

Твердость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча (Н 961/30)	200	--	МПа	ISO 2039-1
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	6400	3700	МПа	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	140	80.0	МПа	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	3.5	12	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль <sup>1</sup>	6100	--	МПа	ISO 178
Флекторный стресс <sup>2</sup>	200	--	МПа	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность				ISO 179/1eA
-30°C	6.0	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	7.0	10	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	43	--	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	45	90	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature				
0.45 МПа, Unannealed	260	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 МПа, Unannealed	245	--	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления <sup>3</sup>	262	--	°C	DIN EN 11357-1
CLTE				ISO 11359-2
Flow : 23 to 80°C	3.4E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 80°C	1.1E-4	--	cm/cm/°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12	1.0E+10	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+13	1.0E+10	ohms-cm	IEC 60093
Comparative Tracking Index (Solution A)	600	--	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения <sup>4</sup> (1.00 mm)	< 100	--	mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (0.800 mm)	НВ	--		UL 94
Индекс воспламеняемости провода свечения (1.60 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12

## NOTE

1.	2.0 mm/min
2.	2.0 mm/min
3.	10 K/min, DSC
4.	>1 mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat