

LOXIM 220 01 V0

20% стекловолокно

Polybutylene Terephthalate

LOXIM Industries Private Limited

Описание материалов:

LOXIM 220 01 V0 is a Polybutylene Terephthalate (PBT) product filled with 20% glass fiber. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: flame rated.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 20% наполнитель по весу | | |
| Внешний вид | Доступные цвета Непрозрачный | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.54 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток | 0.50 to 0.70 | % | ASTM D1299 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 5000 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение (Break) | 95.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 5000 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 50 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed) | 210 to 215 | °C | ASTM D648B |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.60 mm) | V-0 | UL 94 | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat