

BJB Polyurethane TC-886 A/B FR

Polyurethane

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

TC-886 A/B FR produces a high impact rigid 78 Shore D material that is commonly used to make computer housings, models of all kinds, artwork, and can also be used for electronic component enclosures. It provides a working time of 15 minutes.

Главная Информация			
UL YellowCard	E174527-479905		
Характеристики	Огнестойкий		
	Высокая ударопрочность		
	Низкий и без запаха		
	Низкая вязкость		
Используется	Компьютерные компоненты		
	Электрическое/электронное применение		
Внешний вид	Непрозрачный		
	Белый		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Удельный вес	Part A		
	1.10		
Part B			
	1.38		
Испытание на давление в шаре (75 °C)	1.17	mm	IEC 60695-10-2
Gel Time	18.0	min	
Время работы (25 °C) ¹	15.0	min	
Вязкость брукфилда	Part A : 25°C		
	75	mPa·s	
	Part B : 25°C		
	3500	mPa·s	
Формовочная усадка-Поток	0.50	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	76 to 80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1590	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	42.1	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1590	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	59.3	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	33	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	87.8 to 93.3	°C	
1.8 MPa, Unannealed	79.4 to 85.0	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (3.18 mm)	V-0		UL 94
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 85, Mix Ratio by Volume: 68		
Срок годности	13	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	350	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	180 to 240	min	
Время доставки (82°C)	16	hr	

NOTE

1. 100 g mass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat