

reFlex™ 300

Bio-based Plasticizer

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Bio-derived, non-phthalate plasticizer; USDA BioPreferred® certified 99% biobased.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
	Не-фталатный пластификатор		
	Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Ковровая подложка		
	Уплотнение		
	Потребительские приложения		
	Тканевые покрытия		
	Напольное покрытие		
	Пена		
	Шланг		
	Печатные чернила		
	Спортивные товары		
Игрушки			
Рейтинг агентства	Сертифицированный двусторонний продукт USDA		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Каландрирование		
	Уплотнение		
	Пластик		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	0.978 to 0.984	g/cm ³	ASTM D4052
Кислотный номер	< 0.50	mg KOH/g	ASTM D1045
Внешний вид	Clear, clean		ASTM D2090
Цвет ²	< 60		ASTM D1209
Содержание оксирана	> 6.8	wt%	ASTM D1652
Содержание воды	< 0.12	wt%	ASTM E1064
Hydroxyl Value	< 15.0	mg KOH/g	AOCS Tx 1a-66
NOTE			

- | | |
|----|-------------|
| 1. | 25/25°C |
| 2. | Pt-Co Scale |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

