

## tefabloc® TO 623

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

### Описание материалов:

The tefabloc® engineering plastics make use of the elastomeric properties of styrenic bloc co-polymer (SBS) and of hydrogenated styrenic bloc co-polymers (SEBS). The specific structure of tefabloc® combines the physical properties of a vulcanised rubber with the advantages of a thermoplastic. Their specific compositions give these TPEs a very good resistance to oxidation, detergents, acids and ozone and a very good weatherability.

tefabloc® performs surprisingly well at low temperatures by keeping its mechanical and flexibility properties, where many other plastics become hard and brittle.

The product range of tefabloc® is one of the widest found, with very low hardness starting from 5 Shore A, the flexible grades from 40 to 80 Shore A and the semi-rigid up to 60 Shore D. We offer colour-matched compounds as well natural grades that can be easily coloured with masterbatch.

### Главная Информация

Характеристики	Кислотоупорный
	Устойчивость к основанию
	Моющее средство стойкое
	Хорошая химическая стойкость
	Хорошая прочность
	Хорошая термическая стабильность
	Хорошая устойчивость к погоде
	Комплект низкого сжатия
	Устойчивость к окислению
	Устойчивость к озону

Метод обработки	Литье под давлением
-----------------	---------------------

Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
	30	

Твердость по суше (Shore A)	85	ISO 868
-----------------------------	----	---------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Service Temperature	-40 to 100	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

