

ELASTOSIL® R plus 4306/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Lighting Cables, Cable Industry

Главная Информация	
Характеристики	Низкий уровень Лос
Используется	Изоляция оптического кабеля Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия Экструзионный профиль

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.45	g/cm ³	DIN 53479

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	73		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	390	%	DIN 53504
Комплект сжатия	20	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	20.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	50	%	DIN 53512

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

