

Generic TPO (POE) - Mineral

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPO (POE) - Mineral
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	0.940 to 1.13	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			
230°C/2.16 kg	0.50 to 31	g/10 min	ASTM D1238
230°C/2.16 kg	6.0 to 30	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, 23°C)	16.0 to 24.1	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	4.0 to 14	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	900 to 2210	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	19 to 51	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	80.8 to 125	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	47.0 to 57.2	°C	ISO 75-2/A
CLTE-Поток	4.4E-5 to 6.2E-5	cm/cm/°C	ASTM E228, ISO 11359-2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat