

Zytel® PC310 NC010

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

Описание материалов:

Unreinforced Polyamide 66

| Главная Информация | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Добавка | Дефолдинг |
| Соответствие RoHS | Свяжитесь с производителем |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Литье под давлением |
| Код маркировки деталей (ISO 11469) | > PA66 |
| Идентификатор смолы (ISO 1043) | PA66 |

| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| Плотность | 1.14 | -- | g/cm ³ | ISO 1183 |

| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| Модуль растяжения | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Yield) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Yield) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |

| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| Ударная прочность (23°C) | 5.5 | 15 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |

| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------------|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| Температура плавления ¹ | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |

| Воспламеняемость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
|---|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| Скорость горения ² (1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| Воспламеняемость FMVSS | B | -- | | FMVSS 302 |

| NOTE | |
|------|-----------|
| 1. | 10°C/min |
| 2. | FMVSS 302 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

