

Armlen® PP HC 15

Polypropylene

Poly Plastic

Описание материалов:

Armlen® PP HC 15 is a Polypropylene product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	0.980	g/cm ³
Формовочная усадка	0.90 to 1.0	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	85.0	MPa
Флекторный модуль (23°C)	6500	MPa
Флекторный стресс	95.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	29	kJ/m ²
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	125	°C
Температура плавления	164	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности ¹	1.0E+14	ohms
Сопротивление громкости	1.0E+14	ohms-cm

NOTE

1. Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat