

Teldene® H03BPM

Polypropylene Homopolymer

National Petrochemical Industries Company (NATPET)

Описание материалов:

Teldene® H03BPM is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe for bi-axially oriented film, coextrusion, extrusion, or solid phase press. form. thermoforming.

Important attributes of Teldene® H03BPM are:

Food Contact Acceptable

Good Aesthetics

Good Processability

Homopolymer

Typical applications include:

Film

Packaging

Sheet

Главная Информация	
Характеристики	<p>Без добавки</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Гомополимер</p> <p>Оптика</p>
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Упаковка</p> <p>Лист</p>
Метод обработки	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Кокструзия</p> <p>Экструзия</p> <p>Однофазный пресс. Форма. Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	98		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1450	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress			ISO 527-2/50

Yield	36.3	MPa	
Break	23.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	12	%	
Break	> 50	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	156	°C	ISO 306/A50
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (20.0 µm)	0.70	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

