

PLEXIGLAS® Film White WF007

PMMA Film

Evonik Industries AG

Описание материалов:

PLEXIGLAS® Film WF007 is a high weather resistant and glossy white acrylic film for destructible labels and tapes.

The film is 100% acrylic based and therefore it contains no plasticizer and it is a completely PVC-free polymer.

Thanks to its proprietary acrylic polymer formulation, the film displays a defined low elongation at break and high crack propagation.

Due to its excellent performance under long term weathering and UV light exposure, PLEXIGLAS® Film WF007 does not present color change or yellowing.

Its glossy and very smooth surface leads the film to have an excellent graphic quality surface.

Application

PLEXIGLAS® Film WF007 is used as a single face layer in high UV and weathering resistant destructible labels and tapes.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Отличная Печатающая способность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Глянцевый | | |
| Используется | Этикетки Лента | | |
| Внешний вид | Белый | | |
| Формы | Пленка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.28 | g/cm ³ | DIN 53479 |
| Поверхностное натяжение | 50 | mN/m | DIN 53364 |
| Ускоренная устойчивость к атмосферным воздействиям-Метод А, цикл 1, 65% RH ¹ | No Visible Change | | ISO 4892-2 |
| Цветовая координата | | | DIN 5033 |
| x | 0.358 | | |
| y | 0.370 | | |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | 41.0 | MPa | ISO 527-3 |
| Удлинение при растяжении | | | ISO 527-3 |
| Yield | 5.7 | % | |
| Break | 25 | % | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура перехода стекла | 101 | °C | ISO 11357-2 |
| NOTE | | | |

1. 10,000 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

