

## Axiall PVC 8647

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

105C rated, semi-rigid Molding and Extrusion compound. UL approved for 94 HB applications in all colors and 3.0 mm minimum thickness

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение		
Метод обработки	Экструзия		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.39 to 1.43	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	61 to 67		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
--	20.1	MPa	
100% Strain	17.9	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (3.00 mm, All Colors, QMFZ2)	HB	UL 94	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	185	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

