

Lucopren® EP1505-55

Thermoplastic Vulcanizate

Lucobit AG

Описание материалов:

Lucopren EP1505-55 possesses against TPE-S a better shelf life in hydrocarbons and oils. This depends on the part geometry, time, temperature and stress.

Lucopren EP1505-55 has the following advantages:

high oil and gas resistance

high temperature resistance (-40 to +120 °C, temporarily until 135 °C)

good compression set, also at elevated temperature

Chemical Resistance: high resistance, especially against acids, bases, polar solvents and hydrocarbons

Главная Информация	
Характеристики	Кислотоупорный Устойчивость к основанию Топливная устойчивость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Хорошая устойчивость к погоде Высокая термостойкость Устойчивость к углеводородам Комплект низкого сжатия Маслостойкий Устойчивость к озону Устойчивость к растворителям
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением
Твердость	Номинальное значение
Твердость по суше (Shore A)	55 to 90
Дополнительная информация	Номинальное значение
Стойкость к кислотам и основам ¹	
<55A : 23°C	Very Good
>55A to 90A : 23°C	Very Good
>90A : 23°C	Very Good
Сопrotивление моющим средствам	
<55A : 100°C	Very Good
>55A to 90A : 100°C	Very Good
>90A : 100°C	Very Good

Маслостойкость²

< 55A : 23°C	Satisfactory
<55A : 100°C	Not Recommended
>55A to 90A : 23°C	Good
>55A to 90A : 100°C	Satisfactory to Not Recommended
>90A : 23°C	Very Good
>90A : 100°C	Satisfactory

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура формы	20.0 to 50.0	°C

NOTE

1. 7 days
2. 7 days

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

