

# Braskem PP H521

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

## Описание материалов:

Sub-group

Homopolymer

Description

Injection Molding, General Purpose, Low Water Carryover

Applications

Suggested Uses Include Tape, Slit-film Fibers, Containers, Closures, Housewares

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Общее назначение</p> <p>Гомополимер</p> <p>Перенос низкой воды</p>		
Используется	<p>Затворы</p> <p>Контейнеры</p> <p>Товары для дома</p> <p>Щелевая пленка</p> <p>Лента</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	3.6	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, Injection Molded)	103		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, Injection Molded)	37.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield, Injection Molded)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup> (Injection Molded)	1650	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact (23°C, Injection Molded)	37	J/m	ASTM D256A
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение волокон <sup>4</sup>	36	%	ASTM D2256
Прочность волокон <sup>5</sup>	4.50	g/denier	ASTM D2256
NOTE			
1.	51 mm/min		
2.	51 mm/min		
3.	1.3 mm/min		
4.	3.3 draw ratio, 1,250 m/min roll speed, 225Å°C spin temperature, D1000/68		
5.	3.3 draw ratio, 1,250 m/min roll speed, 225Å°C spin temperature, D1000/68		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat