

En Chuan 6122TA

30% стекловолокно

Thermoset Polyester

En Chuan Chemical Industries Co., Ltd.

Описание материалов:

This resin contains thixotropy, wax and accelerator. It is designed for spraying-gun process in the manufacture of general FRP products.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Тиксотропный Универсальный		
Используется	Универсальный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость барколя ¹	42	Internal method	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль ²	8630	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ³	200	MPa	ASTM D790
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Тиксотропный индекс (25°C)	1.50 - 2.50		
Red Accelerator, Co-ocst (Co 6%): .5%Hardener, MEKPO (PO content, 55%): 1%			
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (25°C)	1.11 - 1.13	g/cm ³	
Вязкость (25°C)	0.40 - 0.60	Pa·s	
Gel Time (25°C)	8.0 - 15	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение ⁴	122	MPa	
NOTE			
1.	Barcol 934-1 , Unfilled		
2.	Filled		
3.	Filled		
4.	Filled		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

