

Generic TPU-Polyether - Barium Sulfate

Сульфат Бария

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic TPU-Polyether - Barium Sulfate
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Сульфат Бария		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.4 to 7.5	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.80 to 0.81	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	55 to 95		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (23°C)	5.52 to 23.5	MPa	ASTM D790
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain, 23°C	3.45 to 12.1	MPa	
300% Strain, 23°C	8.96 to 38.6	MPa	
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	30.3 to 48.3	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	300 to 550	%	ASTM D412

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

