

## Orevac® 18211

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Arkema

### Описание материалов:

OREVAC® 18211 is a coextrusion adhesive resin based on a maleic anhydride modified ethylene-vinyl acetate copolymer. It is available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyolefin.

#### Applications

OREVAC® 18211 has been designed to develop a reliable bonding strength in coextrusion processes between polyethylene or ethylene copolymers and different materials among which polyamides, PS, EVOH and PET. It can be processed within different extrusion and coextrusion technologies including cast film, blown film, sheet calendering, blow molding, tube extrusion.

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Хорошая адгезия
Используется	Клеи Применение выдувного формования Выдувная пленка Литая пленка Пленка Лист Трубка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдувное формование Выдувная пленка Каландрирование Литая пленка Кокструзия Экструзия Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.5	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	51.0	°C	ISO 306/A, ASTM D1525 <sup>1</sup>
Температура плавления	75.0	°C	ISO 11357-3
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	

Зона цилиндра 1 темп.	190 to 200	°C
Зона цилиндра 2 температура.	200	°C
Зона цилиндра 3 темп.	200 to 210	°C
Зона цилиндра 4 темп.	210 to 220	°C
Зона цилиндра 5 темп.	220 to 230	°C
Температура расплава	< 240	°C
Температура матрицы	220 to 230	°C

## NOTE

1. Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

