

Pebax® 4533 SA 01

Polyether Block Amide

Arkema

Описание материалов:

Polyether block amide Pebax® 4533 SA 01 is a thermoplastic elastomer made of flexible polyether and rigid polyamide. This SA grade is specially designed to food uses.

Главная Информация			
Используется	Шестерни Неспецифические пищевые приложения		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка ¹			Internal Method
Across Flow : 24 hr, 4.00 mm	1.1	%	
Flow : 24 hr, 4.00 mm	0.40	%	
Поглощение воды			ISO 62
23°C, 24 hr	1.2	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.40	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 868
Shore A	92		
Shore A, 15 sec	90		
Shore D	46		
Shore D, 15 sec	41		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	42.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	> 550	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	86.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	No Break		
23°C	No Break		
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30°C	No Break		

23°C	No Break		
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	111	°C	ISO 306/A
Температура плавления	147	°C	ISO 11357-3
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 70.0	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Температура обработки (расплава)	200 to 270	°C	
Температура формы	10.0 to 30.0	°C	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	60.0 to 70.0	°C	
Время сушки	4.0 to 6.0	hr	
Температура расплава	210 to 230	°C	
NOTE			
1.	40°C Mold		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

