

Generic SBR, Emulsion

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic SBR, Emulsion
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917 to 0.998	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney	46 to 82	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	22.5 to 40.8	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	63 to 72		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain, 23°C)	9.81 to 18.6	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield, 23°C)	11.1 to 29.9	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	280 to 590	%	ASTM D412
Комплект сжатия	49 to 51	%	ASTM D395

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

