

Karina IVORY PVC COMPOUND BTR-700D35/ 1-B-IS (*)

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

OIL RESISTANT PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR FLEXIBLE CABLES JACKETING.

Главная Информация

Характеристики	Маслостойкий
Используется	Кабельный кожух Применение проводов и кабелей
Внешний вид	Слоновая кость

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.28 to 1.34	g/cm ³	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.19 to 0.810		ME 12
Цвет b	5.62 to 8.62		ME 12
Color L	88.8 to 91.8		ME 12

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	68 to 72		NBR 7456

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 250	%	IEC 60811-1-1

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			IEC 60811-1-2
-- ²	> 12.6	MPa	
-- ³	> 1960	MPa	
Удлинение при растяжении			IEC 60811-1-2
Break ⁴	> 200	%	
Break ⁵	> 1.3	%	

NOTE

1.	24 hr
2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in ASTM #2 Oil for 18 hr at 135°C
4.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
5.	Aged in ASTM #2 Oil for 18 hr at 121°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

