

RABALON® SJ6400

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

RABALON® SJ6400 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Общее назначение | | |
| Используется | Общее назначение | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.10 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 60 | | ISO 7619 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (100% Strain) | 1.50 | MPa | ISO 37 |
| Tensile Stress (Break) | 7.00 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 800 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | 25 | kN/m | ISO 34-1 |
| Комплект сжатия ¹ (70°C, 22 hr) | 43 | % | ISO 815 |

NOTE

1. 6 sheets (each thickness = 2mm)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

