

Salflex 622LI

20% полезных ископаемых

Polypropylene Copolymer

Salflex Polymers Ltd.

Описание материалов:

Salflex 622LI is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 20% mineral fillers. It can be processed by injection molding and is available in North America. Typical application areas are: automotive industry.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Используется	Применение в автомобильной области Оборудование для салона автомобиля Приборная панель автомобиля		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.80 - 1.0	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	25.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2050	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	24	kJ/m ²	ISO 180/1A
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
5°C	21.0	J	ASTM D3763
23°C	40.0	J	ASTM D3763
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ISO 75-2/B
Дополнительная информация			
Ash Content, ISO 3451/1A: 20%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	190 - 220	°C	
Средняя температура	200 - 230	°C	

Передняя температура	210 - 240	°C
Температура сопла	220 - 240	°C
Температура обработки (расплава)	200 - 220	°C
Температура формы	27.0 - 60.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat