

Sylvin 8818-90UV Grey 9363

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8818-90 UV Grey 9363 Is A Vinyl Compound Formulated For Outdoor Extrusion Applications. This Compound Contains An Ultra Violet Stabilizer.

| Главная Информация | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Добавка | УФ-стабилизатор | | |
| Используется | Строительные материалы | | |
| | Область архитектурного применения | | |
| | Наружное применение | | |
| Внешний вид | Серый | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.42 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра | | | ASTM D2240 |
| Shaw A | 90 | | ASTM D2240 |
| Shaw A, 10 seconds | 90 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 17.6 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 280 | % | ASTM D638 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tear Strength | 87.6 | kN/m | ASTM D624 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 171 - 182 | °C | |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Индекс кислорода | 23 | % | ASTM D2863 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

