

SABIC® PP 510A

Polypropylene Homopolymer

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® PP 510A is a fibre grade with an anti gas fading stabilisation package. SABIC PP 510A is suitable for e.g. wipes and industrial carpets but also for geotextiles with a moderate tenacity.

SABIC® PP 510A is suitable for spinning of coarse staple fibres (both short and long spin), carpet fibres and yarns.

The product mentioned herein is in particular not tested and therefore not validated for use in pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация	
UL YellowCard	E111275-306883
Добавка	Противогаз выцветания
Характеристики	Устойчив к выцветанию газа Гомополимер Средняя изотактика Широкое молекулярное распределение веса
Используется	Курсовая плетеная пряжа Нити Штапельные волокна Лента Текстильные изделия Пряжа
Номер файла UL	E111275
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Экструзия волокна (спиннинг)

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.905	g/cm ³	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	11	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			
1% Secant ¹	1800	MPa	ASTM D638
--	1700	MPa	ISO 527-2/1A/1
Прочность на растяжение			
Yield ²	36.0	MPa	ASTM D638

Yield	36.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Удлинение при растяжении			
Yield ³	9.0	%	ASTM D638
Yield	9.0	%	ISO 527-2/1A/50

NOTE

1. 1.0 mm/min
2. 50 mm/min
3. 50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat