

Manner Flexible PVC 6943

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 60°C General purpose jacket or insulation compound. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение		
Используется	Общее назначение Изоляция		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.36 to 1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	82 to 88		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения-100% Secant ¹	9.65	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение ²	18.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	390	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 168 hr)	-5.0	%	UL 1581
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 168 hr)	-15	%	UL 1581
NOTE			
1.	Unaged Dumbbells		
2.	Unaged Dumbbells		
3.	Unaged Dumbbells		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat