

Resiprene® 1065

Thermoplastic Elastomer

Resirene, S.A. de C.V.

Описание материалов:

Resiprene® 1065 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in Europe, Latin America, or North America. Applications of Resiprene® 1065 include automotive, handles, additive/masterbatch, plumbing/piping/potable water and sealing applications.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Используется | Автомобильные Приложения Детали интерьера автомобиля Ручки Трубопроводы Модификация пластмасс Электропитание/другие инструменты Уплотнения Ручки зубной щетки |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 1.10 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |

| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость дюрометра (Shore A) | 65 | | ASTM D2240 |

| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 0.900 | MPa | |
| 300% Strain | 1.30 | MPa | |
| Прочность на растяжение (Break) | 3.24 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 1300 | % | ASTM D412 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

