

Skyrol® SR50

Polyethylene Terephthalate

SKC Inc.

Описание материалов:

Skyrol® SR50 outstanding is a film with a high haze. It has good dimensional stability, low water absorption and good resistance to chemical attack. SR50 is used in electrical motors and cables, and general purpose applications.

Главная Информация			
UL YellowCard	E74359-249677		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Низкое поглощение воды		
Используется	Кабельный кожух		
	Электрические детали		
	Пленка		
	Общее назначение		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	1.40	g/cm ³	ASTM D1505
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 150°C, 30 min, 0.125 mm	1.3	%	
Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	1.3	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.125 mm	0.30	%	
Across Flow : 150°C, 30 min, 0.175 mm	0.10	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield, 130 µm	200	MPa	
MD : Yield, 180 µm	179	MPa	
TD : Yield, 130 µm	200	MPa	
TD : Yield, 180 µm	193	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 130 µm	180	%	
MD : Break, 180 µm	220	%	
TD : Break, 130 µm	120	%	
TD : Break, 180 µm	130	%	
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze			ASTM D1003

125 μ m	39	%
175 μ m	43	%

NOTE

1. 125 μ m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

