

Grilon® BRZ 234/1 W

Polyamide 6

EMS-GRIVORY

Описание материалов:

Grilon® BRZ 234/1 W is a Polyamide 6 (Nylon 6) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion.

Important attributes of Grilon® BRZ 234/1 W are:

RoHS Compliant

Plasticized

Good Flexibility

Impact Modified

Medium Viscosity

Typical applications include:

Automotive

Consumer Goods

Electrical/Electronic Applications

Engineering/Industrial Parts

Hose/Tubing

| Главная Информация | | | | |
|--------------------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| Добавка | Модификатор удара Пластификатор | | | |
| Характеристики | Хорошая гибкость Модификация удара Средняя вязкость Пластифицированный | | | |
| Используется | Автомобильные Приложения Потребительские приложения Электрическое/электронное применение Инженерные детали Гидравлическое применение Промышленное применение Пневматическое применение Трубка Применение проводов и кабелей | | | |
| Соответствие RoHS | Соответствует RoHS | | | |
| Формы | Гранулы | | | |
| Метод обработки | Экструзия | | | |
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Плотность | 1.12 | -- | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 800 | 380 | МПа | ISO 527-2 |
| Tensile Stress (Break) | 40.0 | 35.0 | МПа | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность | | | | ISO 179/1eA |
| -30°C | 5.0 | 8.0 | kJ/m ² | |
| 23°C | No Break | No Break | | |
| Charpy Unnotched Impact Strength | | | | ISO 179/1eU |
| -30°C | No Break | No Break | | |
| 23°C | No Break | No Break | | |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления ¹ | 215 | -- | °C | ISO 11357-3 |

NOTE

1. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

