

## S&E; Automotive SE900-5

Наполнитель

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

PVC weatherable, integral colored, filled, Roof Ditch Molding Core which meets the Ford WSK-M4D689-A4

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Наполнитель
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Автомобильные Приложения
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Гранулы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	95		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	> 16.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 150	%	ASTM D638

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength <sup>3</sup>	> 70	kN/m	ISO 34-1

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Холодная гибкость	-30	°C	FLTM BN 102-01

Ускоренная продолжительность выветривания <sup>4</sup>	< 3.00		SAE J2527
--	--------	--	-----------

NOTE	
1.	Type IV, 500 mm/min
2.	Type IV, 500 mm/min
3.	Method B
4.	after 2000 kj/m <sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

