

HIPOLEN P® FY 6

Polypropylene Homopolymer

HIPOL A.D.

Описание материалов:

Hipolen® P FY 6 is a homopolymer, suitable for fibers products.

Typical applications of Hipolen® P FY 6 are, flat Yarn for carpet backing , monofilaments, and geotextiles.

Hipolen® P FY 6 has a wide range of approval for contact with food but for specific applications, reference should be made to Hipol chemical industry.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая прочность на растяжение</p> <p>Гомополимер</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>		
Используется	<p>Монохромная высокопрочная линия</p> <p>Мононити</p> <p>Текстильные изделия</p> <p>Волокно</p> <p>Тяжелая упаковочная сумка</p>		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзионная пленка</p> <p>Выдувное формование</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.910	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	9.0	%	ASTM D638
Fracture	800	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1300	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	40	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/B

Викат Температура размягчения	150	°C	ISO 306/A50
-------------------------------	-----	----	-------------

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Температура расплава	230 - 270	°C
----------------------	-----------	----

Инструкции по экструзии

Melt temperature, tubular film: 210 to 250°C Stretch oven temperature: 150 to 160°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat