

Durethan® BKV 40 H2.0 901510

40% стекловолокно

Polyamide 6

LANXESS Asia/Pacific

Описание материалов:

PA 6, 40 % glass fibers, injection molding, heat-aging stabilized

Главная Информация	
UL YellowCard	E245249-473597
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу
Добавка	Стабилизатор тепла
Характеристики	Стабилизация тепла
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес				
--	1.46	--	g/cm ³	ASTM D792
23°C	1.46	--	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка				ISO 2577
Across Flow : 280°C, 3.00 mm ¹	0.85	--	%	
Across Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ²	0.070	--	%	
Flow : 280°C, 3.00 mm ³	0.16	--	%	
Flow : 120°C, 4 hr, 3.00 mm ⁴	0.030	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	6.0	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.8	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения				
23°C ⁵	11800	7400	MPa	ASTM D638
23°C	11900	7800	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение				
Break, 23°C	200	120	MPa	ASTM D638
Break, 23°C	195	130	MPa	ISO 527-2/5
Удлинение при растяжении				

Break, 23°C	3.0	4.0	%	ASTM D638
Break, 23°C	3.0	6.0	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль				
23°C	10800	6800	MPa	ASTM D790
23°C ⁶	11200	7300	MPa	ISO 178/A
Flexural Strength				
23°C	330	200	MPa	ASTM D790
3.5% Strain,23°C	305	170	MPa	ISO 178/A
23°C ⁷	310	200	MPa	ISO 178/A
Flexural Strain at Flexural Strength ⁸ (23°C)	4.0	5.0	%	ISO 178/A
ISO Shortname	PA 6, GHR, 14-120, GF40	--		ISO 1874
Residual Moisture Content	0.030 to 0.12		%	Karl Fisher
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	15	20	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength				ISO 179/1eU
-30°C	70	70	kJ/m ²	
23°C	85	90	kJ/m ²	
Зубчатый изод Impact				
-40°C, 3.18 mm	130	130	J/m	ASTM D256
23°C, 3.18 mm	160	190	J/m	ASTM D256
-30°C	13	11	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	18	24	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке				
0.45 MPa, Unannealed, 39.9 mm	215	--	°C	ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	215	--	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	200	--	°C	ISO 75-2/A
1.8 MPa, Annealed, 3.99 mm	200	--	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	> 200	--	°C	ISO 306/B120
Температура плавления ⁹	222	--	°C	ISO 11357-3
RTI Elec (1.50 mm)	120	--	°C	UL 746
RTI Imp (1.50 mm)	95.0	--	°C	UL 746
RTI Str (1.50 mm)	140	--	°C	UL 746
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Удельное сопротивление поверхности	1.0E+14	1.0E+10 to 1.0E+12	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	1.0E+15	1.0E+11 to 1.0E+12	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				IEC 60243-1
23°C, 1.00 mm	40	35	kV/mm	
23°C, 3.00 mm	40	35	kV/mm	
Диэлектрическая постоянная				
23°C, 50 Hz ¹⁰	4.00	15.0		IEC 60250
23°C, 1 MHz ¹¹	4.00	5.00		IEC 60250
23°C, 100 Hz	4.00	10.0		IEC 60250
Коэффициент рассеивания				IEC 60250
23°C, 50 Hz	0.010	--		
23°C, 100 Hz	5.0E-3	0.25		
	0.015	0.15		
23°C, 1 MHz	0.015	0.12		
Comparative Tracking Index				
Solution A	400	--	V	IEC 60112
--	--	375	V	ASTM D3638
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость				UL 94
1.50 mm	HB	--		
1.60 mm	HB	--		
3.00 mm	HB	--		
3.20 mm	HB	--		
Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm)	650	--	°C	IEC 60695-2-12
Инъекция	Сухой	Единица измерения	Метод испытания	
Температура сушки-Сушилка для сухого воздуха	80.0		°C	
Время сушки-Сушилка для сухого воздуха	2.0 to 6.0		hr	
Температура обработки (расплава)	270 to 290		°C	
Температура формы	80.0 to 120		°C	
NOTE				

1.	150x105x3mm, 80°C MT, 400 bar
2.	150x105x3mm
3.	150x105x3mm, 80°C MT, 400 bar
4.	150x105x3mm
5.	1.0 mm/min
6.	2.0 mm/min
7.	2.0 mm/min
8.	2 mm/min
9.	10°C/min
10.	Tinfoil Electrodes
11.	Tinfoil Electrodes

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

