

Taitalac® 8540T

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Taita Chemical Company, Ltd.

Описание материалов:

Taitalac®8540T is an acrylonitrile butadiene styrene (ABS) material. This product is available in North America or Asia Pacific region. The processing method is injection molding.

The main features of 8540T are:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

high liquidity

Impact resistance

Typical application areas include:

Electrical/electronic applications

electrical appliances

Movie

business/office supplies

Главная Информация			
UL YellowCard	E50263-241903		
Характеристики	Высокая яркость		
	Средняя ударпрочность		
	Огнестойкий		
Используется	Пленка		
	Компьютерные компоненты		
	Электроприборы		
	Бизнес-оборудование		
Номер файла UL	E50263		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.17	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)			ASTM D1238
200°C/5.0 kg	5.0	g/10 min	ASTM D1238
220°C/10.0 kg	45	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	< 0.40	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	< 0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale, 23°C)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Yield, 23°C, 3.18mm	37.2	MPa	ASTM D638
Fracture, 23°C, 3.18mm	29.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C, 3.18 mm)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³ (23°C)	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴ (Yield, 23°C)	58.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
23°C, 3.18 mm	190	J/m	ASTM D256
23°C, 6.35 mm	170	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 12.7 mm)	77.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	94.0	°C	ASTM D1525 ⁵
RTI Elec (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
RTI Imp (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
RTI Str (1.57 mm)	60.0	°C	UL 746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Высокоусиленное дуговое зажигание (HAI) (1.57 mm)	10.0		UL 746
Высоковольтная скорость отслеживания дуги (HVTR)	107	mm/min	UL 746
Зажигание горячей проволоки (HWI) (1.57 mm)	57	sec	UL 746
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.59 mm	V-0		UL 94
3.18 mm	5VA		UL 94
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 75.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	170 - 200	°C	
Средняя температура	180 - 210	°C	
Передняя температура	170 - 200	°C	
Температура сопла	190 - 220	°C	
Температура обработки (расплава)	165 - 175	°C	
Температура формы	40.0 - 70.0	°C	
Скорость впрыска	Slow-Moderate		
Back Pressure	0.345 - 0.483	MPa	
Screw Speed	30 - 100	rpm	

Инструкции по впрыску

Injection Pressure: Low to Moderate

NOTE

1.	5.0 mm/min
2.	5.0 mm/min
3.	2.8 mm/min
4.	2.8 mm/min
5.	□ □1 (10N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

