

## Teldene® R25MLT

Polypropylene Random Copolymer

National Petrochemical Industries Company (NATPET)

### Описание материалов:

Teldene® R25MLT is a Polypropylene Random Copolymer (PP Random Copolymer) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Europe for injection molding.

Important attributes of Teldene® R25MLT are:

Antistatic

Clarity

Copolymer

Food Contact Acceptable

Nucleated

Typical applications include:

Caps/Lids/Closures

Audio/Video

Consumer Goods

Containers

Engineering/Industrial Parts

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Приемлемый пищевой контакт Высокая четкость Средний поток Ядро Случайный сополимер		
Используется	Колпачки Товары для дома Крышки Спортивные товары Тонкостенные контейнеры Тонкостенная упаковка Тонкостенные детали Игрушки Видеокассеты		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	31.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
<b>Твердость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Твердость мяча (Н 358/30)	60.0	MPa	ISO 2039-1
<b>Механические</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Модуль растяжения	1100	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield)	29.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	11	%	
Break	> 50	%	
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность			ISO 179/1e
0°C	3.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	6.0	kJ/m <sup>2</sup>	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
0°C	70	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	200	kJ/m <sup>2</sup>	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

