

EASYPOXY® K-230

Ероху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

EASYPOXY K-230 Optically Clear Kit is a two-component, 100% solids system that is used in thin films to bond glass. This adhesive is recommended for bonding substrates with widely different coefficients of expansion because of its cured resiliency. This same resiliency favors bonding elastomeric to rigid substrates. Its neutral color 's an advantage where the bond line should not be noticeable.

Главная Информация		
Используется	Пленка Склеивание	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Клей	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.08	g/cm ³
-- 2	1.17	g/cm ³
Формовочная усадка-Поток	0.67	%
Поглощение воды ³ (25°C, 24 hr)	0.37	%
Содержание твердых веществ		
Part A - Resin	100	%
Part B - Hardener	100	%
Вязкость		
Part A - Resin : 25°C	Light Paste	
Part B - Hardener : 25°C	Light paste	
Противогрибковый	Non-nutrient	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	80	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение ⁴		
-55°C	9.38	MPa
25°C	16.9	MPa
82°C	10.5	MPa
Flexural Strength	68.9	MPa
Прочность на сжатие	124	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Теплопроводность	0.21	W/m/K

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопrotивление громкости (25°C)	4.0E+13	ohms-cm
Диэлектрическая постоянная (25°C, 1 kHz)	4.60	
Коэффициент рассеивания (25°C, 1 kHz)	0.012	

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Resin	Mixing ratio by weight: 100	
Hardening method	Mixing ratio by weight: 45	
Срок службы горшка (25°C)	60	min
Срок годности	78	wk
Время демолд		
25°C	1400 - 2200	min
65°C	120	min

NOTE

1. Hardener
2. Resin
3. Immersion
4. Etched AL/AL

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

