

## Geon™ Vinyl Flexible R277AM

Polyvinyl Chloride + NBR

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Geon™ Vinyl Flexible R277AM is a Polyvinyl Chloride + NBR (PVC+NBR) product. It can be processed by blow molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Low Gloss

| Главная Информация                            |                              |                   |                 |
|---|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                                | Низкий блеск<br>Маслостойкий |                   |                 |
| Используется                                  | Обувь                        |                   |                 |
| Формы   | Гранулы                      |                   |                 |
| Метод обработки                               | Выдвухное формование         |                   |                 |
| Физический                                    | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                                  | 1.19                         | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                                     | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)         | 51                           |                   | ASTM D2240      |
| Механические                                  | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Break)  | 8.27                         | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break) | 450                          | %                 | ASTM D638       |
| Тепловой                                      | Номинальное значение         | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура ломкости                          | -47.8                        | °C                | ASTM D746       |
| Иньекция                                      | Номинальное значение         | Единица измерения |                 |
| Температура обработки (расплава)              | 182 to 193                   | °C                |                 |
| NOTE  |                              |                   |                 |
| 1.  | Type IV, 510 mm/min          |                   |                 |
| 2.  | Type IV, 510 mm/min          |                   |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

