

PRIMATOP PP CO 008 NB

Polypropylene Impact Copolymer

Amco Polymers

Описание материалов:

PRIMATOP PP CO 008 NB is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in North America for blow molding or profile extrusion.

Important attributes of PRIMATOP PP CO 008 NB are:

Copolymer

Food Contact Acceptable

Good Stiffness

Good Toughness

Typical applications include:

Bottles

Containers

Film

Food Contact Applications

Главная Информация	
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая жесткость</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Сополимер удара</p>
Используется	<p>Применение выдувного формования</p> <p>Бутылки</p> <p>Литая пленка</p> <p>Контейнеры</p> <p>Профили</p>
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	<p>Выдувное формование</p> <p>Экструзионный профиль</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.70	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	10	%	ASTM D638

Флекторный модуль-1% Secant ³	1030	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	850	J/m	ASTM D256

NOTE

1. 50 mm/min
2. 50 mm/min
3. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

