

T-Blend® 9000N-SB

Thermoplastic Elastomer

TSRC Corporation

Описание материалов:

T-Blend® 9000N-SB is a Thermoplastic Elastomer (TPE) product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Consumer Goods.

Characteristics include:

Eco-Friendly/Green

Good Processability

Good Tear Strength

Non-Toxic

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая цветность Хорошая технологичность Хорошая прочность на разрыв Нетоксичный Перерабатываемый материал | | |
| Используется | Игрушки | | |
| Внешний вид | Натуральный цвет | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.07 to 1.11 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (180°C/5.0 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 88 to 92 | | ASTM D2240 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 9.41 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 140 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength | 43.1 | kN/m | ASTM D624 |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура обработки (расплава) | 170 to 190 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

