

Hifax TKC 461X 1 Black

12% полезных ископаемых

Polypropylene Alloy

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hifax TKC 461X 1Black is a PP/EPR-Blend, 12% mineral filled, good impact resistance, with very low shrinkage. Designed for automotive painted bumper.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 12% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая технологичность		
	Низкая плотность		
	Низкая усадка		
	Болезненный		
Используется	Автомобильные Приложения Автомобильный бампер		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.980	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	16.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	400	%	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	1500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	20	kJ/m ²	
23°C	50	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	90.0	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306/A50
NOTE			
1.	2.0 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

