

## Huafon JF-P-501 / JF-I-601

Polyurethane (Polyether based)

Huafon Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics: Polyether resin of low hardness and low density.

Applications: For the insole.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Низкая плотность	
	Низкая Твердость	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.320 to 0.360	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость-Asker C (23°C)	25.0 to 35.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 49 to 51	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет <sup>2</sup>	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C <sup>3</sup>	1.00 to 1.02	g/cm <sup>3</sup>
40°C <sup>4</sup>	1.12 to 1.14	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
40°C <sup>5</sup>	0.10 to 0.30	Pa·s
40°C <sup>6</sup>	0.40 to 0.70	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 0.900	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Tear Strength	> 3.00	kN/m
NOTE		
1.	Product Density	
2.	Part B	
3.	Part A	

---

4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

