

Amilan® CM6241M

Polyamide Copolymer

Toray Resin Company

Описание материалов:

Amilan® CM6241M is a Polyamide Copolymer (Nylon Copolymer) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Primary characteristic: good flexibility.

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость | | |
| Код маркировки деталей | > PA < | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.14 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (23°C) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break, 23°C) | 50 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль (23°C) | 2200 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс (23°C) | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 6.0 | kJ/m ² | ISO 179 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура плавления | 190 | °C | DSC |
| Анализ заполнения | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Melt Viscosity ¹ | | | |
| 230°C | 1260 | Pa·s | |
| 250°C | 750 | Pa·s | |

NOTE

1. Koka Type Flow Tester

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat