

## BJB Polyurethane F-15 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

BJB Polyurethane F-15 A/B is a Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU) material. It is available in North America.

Important attributes of BJB Polyurethane F-15 A/B are:

Good Toughness

Low Moisture Absorption

Low Viscosity

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая растяжимость Хорошая прочность Низкое поглощение влаги Низкая вязкость Упругий Tack Free		
Внешний вид	Прозрачный янтарь Прозрачный/прозрачный		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Удельный вес			
Part A	1.05		
Part B	1.00		
Цвет			
Part A	Pale Yellow		
Part B	Amber		
Gel Time	25.0	min	
Время работы (25 °C) <sup>1</sup>	20.0	min	
Вязкость брукфилда			
Mixed : 25°C	1.15	Pa·s	
Part A : 25°C	3.70	Pa·s	
Part B : 25°C	0.250	Pa·s	
Формовочная усадка-Поток	0.80	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	10 to 20		ASTM D2240

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	1.62	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D412
Tear Strength	4.20	kN/m	ASTM D624

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 45, Mix Ratio by Volume: 43	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100, Mix Ratio by Volume: 100	
Время демолд (25°C)	120 to 180	min
Время доставки (25°C)	24	hr

#### NOTE

1. 100 g mass

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

