

Miflon® 3221

Polytetrafluoroethylene

Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Suspension PTFE Resin (Fine Particle Size) (PTFE)

Quality Standard: Q/321200GDH014-2012

Reference Standard:HG/T2903-1997

Cleanness

well-distribution, not more than 6 impurities and spots, among of it not more than 2 impurities of D=0.5mm-2mm, not more than 1 impurity of D=2mm-3mm

| Главная Информация | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес | 2.12 to 2.18 | g/cm ³ |
| Moisture Content | < 0.040 | % |
| Индекс термической нестабильности | < 50.0 | |
| Механические | | |
| Номинальное значение | Единица измерения | |
| Прочность на растяжение | > 25.5 | MPa |
| Удлинение при растяжении (Break) | > 280 | % |
| Тепловой | | |
| Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 322 to 332 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat