

## ADEKA EH-5046S

Ероху; Epoxide

Adeka Corporation

### Описание материалов:

High adhesion, rapid curing at high temperature, high Tg

Главная Информация			
Характеристики	Быстрое лечение Хорошая адгезия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Размер частиц-(D50)	5.00	µm	
Composition	20 to 25	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	160	°C	ASTM E1356
Температура плавления	120 to 125	°C	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Gel Time (150°C)	0.66	min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

